



PROTECTOR-IMPREGNANTE. Interior– Exterior

A03455....

<p>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Producto no formador de película por lo que deja ver la veta de la madera, formulado en base a resinas sintéticas modificadas, filtro solar, biocidas y bactericidas que la protegen, esto debido a que sus componentes penetran la madera generando una acción contra agentes destructores tales como: radiación ultravioleta, hongos e insectos.</p> <p>CARACTERÍSTICAS Color: Incoloro. *Rendimiento teórico (1,2 mils): 12 - 14 m²/gl por mano, según tipo de superficie y método de aplicación. Acabado: Mate. Diluyente: No requiere. Tiempo de secado a 60% de HR y 20°C: Al tacto: 2 - 4 horas. Repintado: 8—12 horas. Secado final: 7 días. Aplicación: Brocha y Muñequilla. Sólidos en Volumen: 12 + - 2% Sólidos en peso: 14 + - 2% Peso específico: 0.807+/- 0.03 gr./cc. a 25°C Estabilidad de Almacenaje: 1 año 20°C, 60% HR VOC Teórico: 690 g/l (EU Directive 2004/42/EC) USOS RECOMENDADOS Se emplea como producto de fondo, para proteger maderas expuestas a la intemperie, y como terminación. La madera protegida con éste producto presenta una gran resistencia a las aguas de lluvia y a la radiación ultravioleta, además sus componentes actúan previniendo la destrucción de ésta por la acción de termitas y hongos, manteniendo la veta natural de ella. Protector Impregnante es un excelente imprimante para ser usado bajo barnices</p>	<p>para exterior. Esta combinación alarga la vida útil de la película, debido a que la madera queda protegida de la foto degradación producida por el sol.</p> <p>PREPARACION DE SUPERFICIES La madera deberá estar limpia y seca, con un contenido de humedad no superior al 18%, esto evitará que el producto se englobe y posteriormente se desprenda.</p> <p>Maderas Nuevas: La Superficie deberá encontrarse seca y libre de humedad, polvo, grasa, ceras y otros contaminantes. La limpieza debe realizarse por lo menos 2 días antes de la aplicación. Aplicar 2 a 3 manos de MIN-WAX Protector Impregnante.</p> <p>Maderas Antiguas: Es de extrema importancia eliminar acabados sueltos, resquebrajados o descascarados. La madera deteriorada debe ser lijada hasta llegar a la madera fresca antes de aplicar. La superficie deberá encontrarse seca y libre de humedad, polvo, ceras u otros contaminantes. Aplicar 2 a 3 manos de MIN-WAX Protector Impregnante.</p> <p>Una vez terminada la aplicación, se deberá dejar secar durante 1 día para la puesta en servicio.</p> <p>IMPORTANTE: Almacenar en lugares frescos y secos. Prevenir el congelamiento. No aplicar a temperaturas menores a 10°C o superiores a 30°C</p> <p>RECOMENDACIONES GENERALES La Durabilidad e integridad del producto dependen de las condiciones y la calidad del sustrato donde será aplicado. Problemas de sustrato o películas antiguas, como la degradación, el deterioro, descascaramiento, infiltraciones de humedad, fisuras, grietas, proliferación de microorganismos, suciedad, otros contaminantes y problemas, comprometen la integridad del acabado, así como la durabilidad y el rendimiento. Para evitar estos problemas, es esencial que siga todos los procedimientos y recomendaciones aquí indicados. Utilizar solamente productos recomendados por Sherwin-Williams. Esto para evitar incompatibilidades y maximizar el desempeño de los productos.</p>	<p>PRUEBAS EN EL LUGAR DE LA OBRA: Debido a la amplia variedad de sustratos, métodos de preparación, métodos de aplicación y entornos, es importante probar el producto en un lugar poco visible para comprobar adhesión, resistencia, cubriente, rendimiento, consistencia de color entre otros antes de su aplicación a gran escala. Tanto la aplicación del producto/esquema como la(s) prueba(s) son de exclusiva responsabilidad del cliente.</p> <p>CON RESPECTO A CARTILLAS DE COLOR: Los colores presentados en cartillas son aproximaciones y de referencia. La apariencia aplicada del color (tonalidad y brillo) puede variar según tipo de superficie a pintar, condiciones de luz y tiempo de exposición.</p> <p>PRECAUCIÓN Antes de usar, lea cuidadosamente las PRECAUCIONES.</p> <ul style="list-style-type: none">• No ingerir.• Mantener fuera del alcance de los niños.• Conservar en lugar fresco, seco y ventilado entre 10°C y 30°C.• La madera deberá encontrarse libre de termitas, hongos y residuos de otras pinturas.• No Aplicar sobre Maderas con tratamiento de sales de Cobre.• No debe aplicar en maderas con contenido de humedad superiores a 18%.• No debe aplicarse sobre maderas impregnadas.• No recomendado para Lengas, ni maderas nativas duras.• Agitar bien el producto antes de su utilización.• La Temperatura de Aplicación deberá estar entre 20°C y 25°C.• Los componentes de este producto son inflamables y su inhalación prolongada produce daños irreparables a la salud. Por ello úselo en ambientes ventilados.• Mantenga alejado del calor y no exponga a temperaturas sobre los 50°C.
--	--	---



PROTECTOR-IMPREGNANTE. Interior– Exterior

A03455....

INFORMACIÓN DE LIMPIEZA

Las herramientas y utensilios utilizados en el pintado, se deben limpiar con los mismos solventes recomendados para la dilución de la pintura, después del cierre de la jornada laboral.

NOTAS

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante Sherwin Williams Chile por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto. Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.