PASTA RASANTE GRUESA KEMPRO.

J01201….

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Revestimiento en pasta para reparación y enlucido de superficies, con excelente capacidad de relleno para disimular imperfecciones. Formulado para ser dosificada con cemento.

No requiere fraguado. No requiere puente adherente; las resinas incorporadas en este producto actúan como puente adherente para una mejor fijación sobre la superficie. Este producto no requiere puntereo previo a su aplicación, pero es recomendable hacerlo en caso de superficies muy lisas.

Pasta Rasante Gruesa **no es un producto de terminación,** por lo que requiere ser recubierta por un esquema de terminación especificado dependiendo de la terminación que se requiera.

CARACTERÍSTICAS

Color: Crudo.

***Rendimiento teórico:** 15-20 /m2 por tineta según tipo de superficie y método de aplicación.

Tiempo de secado a 60% de HR y 20°C:

Al tacto: 1 horas.

Repintado: 2 horas.

Carga por mano: 1,5 mm (húmedo por capa) máximo 3 capas (4,5 mm)

Dilución: No requiere.

Aplicación: Llana y/o equipo Airless Graco TRX1500 y RTX5000. Para lograr una mejor terminación se recomienda utilizar esponja o platacho de goma blanda, previamente humedecido con agua.

Sólidos en Volumen: 63 + - 2%

Sólidos en peso: 82 + - 2%

Peso específico: 2.10+/- 0.03 gr./cc. a 25ºC

Estabilidad de Almacenaje: 1 año 20°C, 60% HR

***VOC Teórico: 2**4 g/l **(EU Directive 2004/42/EC)**

USOS RECOMENDADOS

Se recomienda para ser utilizado como enlucido de superficies exteriores e interiores con imperfecciones, marcas de moldaje, reparación de grietas, nidos, enlucidos de hormigón, etc., evitando el trabajo de emparejar con estuco tradicional. Se recomienda su uso en hormigón armado, hormigón celular, albañilería y morteros de pega.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Para lograr un buen resultado, la superficie debe estar libre de polvo, grasa, aceites y totalmente seca. Si la superficie, estaba pintada, se debe lijar. Eliminando el material mal adherido, brillo y polvo residual, para obtener una buena adherencia. Una vez aplicado y totalmente seco (12 horas después de su aplicación) se debe pasar una esponja húmeda en forma circular en la superficie. Dejar secar y luego con ayuda de una escobilla sacar el polvo suelto. Después de eliminar el polvo de la superficie, se puede trabajar directamente sobre ella.

No requiere tiempo de fraguado adicional.

Superficies contaminadas con grasas y aceites: 1)Lavar con solución de detergente neutro en agua caliente y luego enjuagar abundantemente.

PREPARACIÓN DE LA AGUADA CEMENTICIA

Preparación de la aguada recomendada/ Relación de mezcla para Tinetas (23 Kg)

Cantidades:

Cemento. Mín: 3,2 Kg—Máx: 5,7 Kg

Agua. Mín: 1,6 Kg—Máx: 3,1 Kg

- Mezclar en recibiente aparte, formar una pasta.
- Dosificar en forma de carga
- Dosificar la aguada de cemento sobre la pasta rasante incorporando completamente
- Antes de aplicar la superficie debe estar limpia, firme y seca.

ESQUEMAS RECOMENDADOS

Hormigón y Superficies Cementicias: Las superficies deben tener un fraguado mínimo de 15 días y una humedad no mayor del 6%. Si las superficies presentan brillo, lechadas o rebarbas del moldaje, se debe pulir con disco diamantado hasta dejar una superficie firme y libre de contaminantes.

En exteriores, recuperar la rasante o alisar la superficie aplicando una capa de **Pasta Rasante Gruesa Sherwin Williams**, mezclada con cemento, de acuerdo a las indicaciones de la Ficha Técnica. Luego aplique una mano cruzada de **Acondicionador de Superficies Sherwin Williams.**

Tabiquerías de Yeso Cartón, Fibrocemento y losas con micro fisuras en hormigón: 1) Se debe realizar un correcto tratamiento de junturas, si la separación entre las placas es mayor a 2 mm y hasta 5 mm (punta de lápiz pasta) se debe rellenar el espacio con **Pasta Rasante Gruesa** Sherwin Williams, antes de poner la cinta cuadriculada y empastar. 2) Aplicar 1 a 2 manos de **Pasta Rasante Gruesa** Kem Pro. Una vez aplicado y totalmente seco (12 horas después de su aplicación) se debe pasar una esponja húmeda en forma circular en la superficie. Dejar secar y luego con ayuda de una escobilla sacar el polvo suelto. Después de eliminar el polvo de la superficie, se puede trabajar directamente sobre ella.

RECOMENDACIONES GENERALES

La Durabilidad e integridad de la **Pasta Rasante Gruesa** dependerán de las condiciones y la calidad del sustrato donde será aplicado. Problemas de sustrato como la degradación, el deterioro, descascaramiento, infiltraciones de humedad, fisuras, grietas, proliferación de microorganismos, suciedad, otros contaminantes y problemas, comprometen la integridad del acabado, así como la durabilidad y el rendimiento.

Para evitar estos problemas, es esencial que siga todos los procedimientos y recomendaciones aquí indicados.

Utilizar solamente productos recomendados por Sherwin-Williams, tales como: pastas, selladores, solventes. Esto para evitar incompatibilidades y maximizar el desempeño de los productos.

El rendimiento es variable de acuerdo a la preparación de la superficie y método de aplicación.

PRUEBAS EN EL LUGAR DE LA OBRA: Debido a la amplia variedad de sustratos, métodos de preparación, métodos de aplicación y entornos, es importante probar el producto en un lugar poco visible para comprobar adhesión, resistencia, cubriente, rendimiento, consistencia de color entre otros antes de su aplicación a gran escala. Tanto la aplicación del producto/esquema como la(s) prueba(s) son de exclusiva responsabilidad del cliente.

PASTA RASANTE GRUESA KEMPRO.

J01201….

CON RESPECTO A CARTILLAS DE COLOR: Los colores presentados en cartillas son aproximaciones y de referencia. La apariencia aplicada del color (tonalidad y brillo) puede variar según tipo de superficie a pintar, condiciones de luz y tiempo de exposición.

PRECAUCIÓN

Antes de usar, lea cuidadosamente las **PRECAUCIONES**.

- No ingerir.
- No aplicar sobre superficies metálicas.
- No aplicar sobre madera.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Conservar en lugar fresco, seco y ventilado entre 10ºC y 30ºC.
- Al aplicar espesores mayores a los recomendados por capas, se pueden producir micro fisuras
- La temperatura ideal de aplicación es de 5° C y máximo 28°C
- La temperatura del sustrato no debe ser mayor a 28°C.
- No aplicar sobre superficies impermeabilizadas.
- Homogenizar bien el producto antes de su utilización.
- Pasta Rasante gruesa requiere ser recubierta por un esquema de terminación con recomendado por Sherwin Williams.

IMPORTANTE: Almacenar en lugares frescos y secos. Prevenir el congelamiento. No aplicar a temperaturas menores a 10°C o superiores a 30°C

INFORMACIÓN DE LIMPIEZA

Limpie los derrames, salpicaduras y manos inmediatamente después con jabón neutro y agua tibia.
Las herramientas y utensilios utilizados en el pintado, se deben limpiar con agua, después del cierre de la jornada laboral.

NOTAS

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante Sherwin Williams Chile por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.
Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.